



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 070/IZOB/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem SBS IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 5 SBS**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
  - a) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
  - b) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
  - c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
  - d) izolacja wodochronna dachów
  - e) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
  - f) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień
  - g) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej
3. Producent: **Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica**
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e, g, f**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004; EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1023  
1488  
1454**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>		<b>Norma zharmonizowana</b>	
Giętkość		≤-25°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004	
Wodoszczelność	(metoda B)	60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006	
Reakcja na ogień		klasa E		
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)	≥20 kg		
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)	≥2000 mm		
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		1100 <sup>+300</sup> / <sub>-300</sub> N/50 mm
		kierunek w poprzek		900 <sup>+300</sup> / <sub>-300</sub> N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż		60 <sup>+20</sup> / <sub>-20</sub> %
		kierunek w poprzek		65 <sup>+20</sup> / <sub>-20</sub> %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny		800 <sup>+300</sup> / <sub>-300</sub> N/50 mm
		zakład poprzeczny		1000 <sup>+300</sup> / <sub>-300</sub> N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny		NPD
		zakład poprzeczny		NPD
Substancje niebezpieczne		NPD		
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	350 <sup>+150</sup> / <sub>-150</sub> N	
		kierunek w poprzek	400 <sup>+150</sup> / <sub>-150</sub> N	
Trwałość		NPD		
Odporność na przerastanie korzeni		NPD	EN 13707:2004+A2:2009,	
Przenikanie pary wodnej	współczynnik Sd	~1500 m	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		B <sub>roof</sub> (t1); B <sub>roof</sub> (t2); B <sub>roof</sub> (t3)	EN 13707:2004+A2:2009,	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Joachim Sekler

**IZOBUD** Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Joachim Sekler*

w Łąkach Kozielskich dnia 02.02.2026 r.