

IZOBIT SUPER PV 3 FF

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem SBS

Wysokiej jakości papa podkładowa termozgrzewalna, wykonana z modyfikowanej elastomerem SBS masy asfaltowej oraz wytrzymałej i stabilnej wymiarowo osnowy poliestrowej. Stanowi trwałą barierę przed wodą i wilgocią, zapewniając wieloletnią żywotność i bezpieczeństwo wykonanej inwestycji.

DANE TECHNICZNE



Osnowa: włóknina poliestrowa
Typ asfaltu: modyfikowany SBS
Powierzchnia górna: folia PE z obrysem dekarskim
Powierzchnia dolna: folia PE z obrysem dekarskim
Specyfikacja techniczna produktu:
 EN 13707:2004+A2:2009
 EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006
 EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006

Ilość na palecie: 24 rolki/240 m²

Przenikanie pary wodnej (współczynnik oporu dyfuzyjnego) S_d: ~ 650 m



ZASTOSOWANIE

- jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych
- jako warstwa paroizolacyjna do regulacji przenikania pary wodnej w pokryciach dachowych
- do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej (typ A i typ T)
- do izolacji poziomych posadzek, wylewek betonowych, fundamentów, tarasów, balkonów i płyt stykających się z gruntem
- do izolacji pionowych podziemnych części budynków w warunkach dopuszczających oddziaływanie ciśnienia hydrostatycznego wody

PARAMETRY

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ LUB USTALENIA |
|---|---|
| wady widoczne | wyrób pozbawiony wad widocznych |
| długość | min. 10,0 m |
| szerokość | min. 1,0 m |
| grubość | min. 2,3 mm |
| wodoszczelność (metoda B) | 60 kPa i 200 kPa |
| wodoszczelność po rozciągnięciu w niskiej temperaturze | NPD |
| reakcja na ogień | klasa E |
| odporność na działanie ognia zewnętrznego* | Broof (t1); Broof (t3) |
| odporność na działanie ognia od wewnątrz* | RE 20, RE 30, REI 15, REI 20 |
| giętkość w niskiej temperaturze | ≤ -11 °C |
| trwałość (giętkość w niskiej temperaturze) | -9 (±3) °C |
| maksymalna siła rozciągająca, kierunek wzdłuż | 800 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm |
| maksymalna siła rozciągająca, kierunek w poprzek | 600 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm |
| wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek wzdłuż | 50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ % |

| WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ LUB USTALENIA |
|--|---|
| wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek w poprzek | 50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ % |
| stabilność wymiarów | NPD |
| prostoliniowość | odchyłka nie większa niż 10 mm/5 m długości |
| odporność na uderzenie | NPD |
| wytrzymałość złącza na ścinanie zakład podłużny | 500 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm |
| wytrzymałość złącza na ścinanie zakład poprzeczny | 700 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm |
| odporność na obciążenie statyczne | NPD |
| pryczepność posypki | NPD |
| wytrzymałość złącza (odporność na oddzieranie), kierunek wzdłuż | NPD |
| wytrzymałość złącza (odporność na oddzieranie), kierunek w poprzek | NPD |
| wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem), kierunek wzdłuż | 200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N |
| wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem), kierunek w poprzek | 200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N |
| substancje niebezpieczne | nie zawiera azbestu, smoły węglowej |
| *Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych | |

IZOBIT SUPER PV 3 FF

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem SBS

DOKUMENTACJA

- ▮ **Certyfikat(y) Zakładowej Kontroli Produkcji:**
1023-CPR-0178F i 1023-CPR-0190F
- ▮ **Notyfikowana Jednostka Certyfikująca:**
1023
- ▮ **Deklaracja Właściwości Użytkowych:**
032/IZOB/2023

RODZAJ PODŁOŻA

- ▮ betonowe o wilgotności nie większej niż 5%
- ▮ drewniane o wilgotności nie większej niż 22%
- ▮ warstwa termoizolacji
- ▮ stare pokrycie dachowe

MOCOWANIE

- ▮ zgrzewanie (za pomocą palnika gazowego)
- ▮ mechanicznie (przy użyciu łączników), z uwzględnieniem zaleceń normy PN-EN 1991-1-4:2008 dotyczących rozmieszczenia łączników mechanicznych

GWARANCJA

- ▮ 10 lat

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

- ▮ przewozić i magazynować w pozycji stojącej, w jednej warstwie, w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rolek na palecie
- ▮ chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych oraz w odległości co najmniej 120 cm od grzejników i innych źródeł ciepła
- ▮ w czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

- ▮ wyrób nie zawiera azbestu, składników smoły węglowej, ani innych substancji niekorzystnie oddziałujących na zdrowie ludzi w warunkach właściwego składowania, transportu i stosowania wyrobu



Wykonanie hydroizolacji przy zastosowaniu produktu musi być poprzedzone doбором (zaprojektowaniem) warstw przez osobę uprawnioną-projektanta.

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

- 1 Produkt rozwijać i układać w temperaturze otoczenia 0÷35 °C.
- 2 Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń, o odpowiedniej wilgotności, zagruntowane przeznaczonym do tego środkiem bitumicznym (zgodnie z normą PN-80/B-10240).
- 3 Przed przystąpieniem do układania produkt powinien być przechowywany w temperaturze nie niższej niż +18 °C przez okres nie krótszy niż 24 godziny. Przed montażem produkt należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewany, a następnie zwinąć z dwóch stron do środka.
- 4 Podczas montażu papy wierzchniego krycia należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich zakładów względem papy podkładowej.
- 5 Montaż produktu należy wykonać na zakłady wzdłużne o szerokości co najmniej 8 cm, w przypadku pokryć jednowarstwowych o szerokości min. 12 cm, natomiast zakłady poprzeczne należy wykonać o szerokości co najmniej 15 cm. Przy zgrzewaniu zakładów papę docisnąć wałkiem dekar skim, tak aby wypływ masy asfaltowej wynosił od 0,5 do 1,0 cm szerokości.
- 6 Całość prac dekar skim powinna być wykonywana zgodnie z: dokumentacją techniczną (sporządzoną przez osobę upoważnioną-projektanta), aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania prac związanych z hydroizolacją, a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawnionej.



Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu montażu zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad techniki, przedmiotowych norm krajowych i zharmonizowanych, aprobat technicznych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.